


GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1		
Propiedades	Unidad	Valor
Resistencia a la Tracción	N	911
Elongación a la Tracción	%	>50
Resistencia al Punzonamiento	N	800
Resistencia al Desgarre Trapezoidal	N	511
Permisividad	s-1	1.00
Tamaño de abertura aparente	mm	0.15

GEOMALLA BIAXIAL EXTRUIDA		
Propiedades	Unidad	Valor
Resist. Longitudinal a la Tracción	kN/m	20.0
Resist. Transversal a la Tracción	kN/m	20.0
Resist. Longitudinal a 2% deformación	kN/m	7.0
Resist. Transversal a 2% deformación	kN/m	7.0
Resist. Longitudinal a 5% deformación	kN/m	14.0
Resist. Transversal a 5% deformación	kN/m	14.0
Abertura Nominal Longitudinal	mm	38
Abertura Nominal Transversal	mm	36

DETALLE DE SUPERPOSICIÓN DE GEOMALLA Sin Escala



HOB CONSULTORES S.A.
 INGENIERO MAGNO RIVERA BRICENO
 CIP N° 149342



HOB CONSULTORES S.A.
 INGENIERO MAGNO RIVERA BRICENO
 CIP N° 149342